

# 施工仕様書

素地：石綿スレート

## (1).工程表

工程	製品名	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗布 回数	塗装間隔時間 (23℃)	希釈率	塗装方法
下地調整	1) 表面に付着している有機ゴミ（青苔、枯葉、鳥の糞等）はワイヤーデッキブラシなどで除去して下さい。 (高圧水洗する場合) 廃液は許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして関係法規に基づいて処理して下さい。 尚、下地を十分に乾燥させてから上塗材を塗布して下さい。 (高圧水洗が出来ない場合) 1) 処理後、そのままの状態アドソリッドをエアレスで塗布して下さい。 <アドソリッド・・・飛散の恐れがあるアスベストや付着した汚れを強力で圧縮固化し再コンクリート化します。>					
1.下塗り	アドソリッド	0.1～0.17	1	2 時間以上	無希釈	エアレス
2.下塗り	アドクールシーラー	0.1～0.17	1	16 時間以上	無希釈	はけ ローラー（中毛） エアレス
3.中塗り	アドグリーンコート®EXα	0.15	1	3 時間以上	無希釈	はけ ローラー（中毛） エアレス
4.上塗り	アドグリーンコート®EXα	0.15	1	3 時間以上	無希釈	はけ ローラー（中毛） エアレス

注) 塗布量は個々の条件によって異なります。特に脆弱なスレート素地の場合、吸込み分を十分に考慮下さい。

(記載は塗装作業に必要な標準使用量の数値です。)

注) 上塗材は特殊セラミックを配合している為、必ず使用直前（各工程）に3分以上攪拌機（低速回転）で攪拌の上ご使用下さい。

## (2).材料荷姿

種類	材料名	荷姿	標準塗装面積
下塗り材①	アドソリッド	18 kg/缶	105 m <sup>2</sup> ～180 m <sup>2</sup> /缶
下塗り材②	アドクールシーラー	14kg/缶	83 m <sup>2</sup> ～140 m <sup>2</sup> /缶
上塗り材	アドグリーンコート®EXα	14 kg/缶	93 m <sup>2</sup> /缶

注) アドソリッドは認定施工店限定の取扱商品となります。

### 使用上の注意事項

- 1) 低温時（5℃以下）、多湿時（85%以上）での塗布は避けて下さい。
- 2) 塗装中及び塗装後6時間以内に、降雨、積雪、結露等が予想される場合は、施工を見合わせて下さい。
- 3) 換気の良い場所でのみ使用し、粉塵・煙・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸引しないようご注意ください。
- 4) 作業を行う場合には、適切な保護マスク、保護手袋、保護眼鏡、保護衣を着用下さい。
- 5) その他塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS（化学物質等安全データシート）を参照して下さい。